



Pino radiata



Pino silvestre radial

Producto

PROPIEDADES TÉCNICAS

Tipo de cola: D4 conforme a la norma EN 204

Formaldehido: Clase E1 conforme a la norma UNE EN 13986

Lijado: Grano 120

Certificados: AITIM, FSC, PEFC

Humedad: 10 ± 2%

Empaquetado: Plastificado individual para largos superiores a 2000 mm, opcional para largos inferiores

VENTAJAS

- Mayor estabilidad dimensional
- Acabado de alta calidad
- Contenido de humedad garantizado
- Mínimo desperdicio
- Listo para trabajar
- Stock mínimo
- Mejora de la productividad



Fotografía: Nothern sons (northernsons.es)



GRUPO SIERO



Tulipier

Especies

FRONDOSAS

Castaño/Roble europeo (calidad A/B estándar)

Clase A: Seleccionado por color, ocasionalmente pequeños nudos sanos

Clase B: Se permiten pequeñas variaciones de color, cuñas de albura y pequeños nudos sanos

Clase C: Se permiten variaciones de color, albura y nudos sanos y negros

Haya vaporizada • Fresno europeo (calidad A/B estándar)

Clase A: Seleccionado por color, ocasionalmente pequeños nudos sanos

Clase B: Variaciones naturales de color, puntualmente corazón y nudos

Nogal ibérico • Acacia negra • Tulipier

Clasificación especial, consultar

CONIFERAS

Pino silvestre • Pino radiata (Calidad: A/A y A/B estándar)

Clase A: Variaciones naturales de color y ocasionalmente nudos sanos

Clase B: Variaciones naturales de color y nudos

TROPICALES

Iroko • Sipo (Calidad: A/B estándar)

Clase A: seleccionado por color y ocasionalmente nudos sanos

Clase B: Variaciones naturales de color y pequeños nudos



Los Cuetos s/n Argüelles. 33188 Siero - Asturias (España)

Tel: +34 985 742 012 - Fax: +34 984 742 350

siero@sierolam.com

www.sierolam.com



Productos certificados FSC/ PEFC bajo pedido

Generale inas. DL - AS-00181-2018

TABLERO

Alistonado de lámina entera

